

Laque Protector



Déscription

Couche de protection transparente satinée pour supports laqués. En phase aqueuse.

Domaine d’application

Pour escaliers, parquets et meubles peints. Intérieur.

Caractéristiques

Résistance extrême aux griffes et à l'usure. Ne jaunit pas. Application aisée. Faible en odeur. Séchage rapide. S’applique sur tous les types de laques.

Aspect

Satin.

Teinte

Incolore. Transparent.

Emballage

1l, 2,5l, 5l, 10l

Mode d’emploi

Bien remuer avant l’emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l’emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau chaude et savon.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage

Recouvrable: 6 h.
Temps de séchage pour laques avant d’appliquer Levis Laque Protector : 24 h

Supports / Application

Pour supports laqués comme escaliers, parquets et meubles.

Préparation nouveaux supports

Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne…): dégraisser au thinner synthétique. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150) et dépoussiérer.
Appliquer 1 couche de Primer Bois Expert of Primer Bois Regular. Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.
Remarque pour le bois saignant (afzélia, merbau): appliquer 2 couches de Primer Bois Regular.

Préparation rénovation

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Isoler les taches dûes au saignement des bois exotiques (p. ex. afzélia, merbau) avec 2 couches de Primer Universel Levis.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au thinner synthétique, poncer et dépoussiérer.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Laque Regular Satin ou Laque Expert Satin.Temps de séchage avant d’appliquer Levis Laque Protector : 24 h.Dégraisser les supports laqués à l'eau ammoniacale, poncer légèrement (P240-280) et dépoussiérer avant d’appliquer Levis Laque Protector.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l’égout. Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l’abri du gel.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info